

TOZEUR-nadrágok			
LEÍRÁS	<ul style="list-style-type: none"> Széles első zsebek, Tépőzáros hátsó zseb, Kalapács hurok, Állítható térdvédő zsebek, Gumírozott derék, Mérőlécz zseb, Oldalsó zseb <p><u>Kiváló színtartás.</u> Igazolt eredmény: 4-5 (az 1-5 -ös skálán)</p>		
Karbantartás	<p>Maximális mosási hőmérséklet: 40 °C; Ne fehéritsen; Száraz tisztítás lehetséges F plusz ponton tetraklór-etilén oldószerekkel; Ne szárítsa szárítógépben; Vasalás alacsony hőmérsékleten lehetséges (max 110 °C).</p> <p>      </p>	<p>Árucikk:</p> <p>V321-0-02 Tengerészkék V321-0-04 Antracit V321-0-05 Fekete V321-0-08 Zöld</p>	
		Standardok:	<p>EN ISO 13688:2013</p> <p>  </p>
		Méretek:	S - 4XL

BIZTONSÁGI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Alap szövet	Vizsgálati módszer	Leírás	Cofra eredmény	Minimális követelmény / skála
	EN ISO 1833-1977, 10.rész	Összetétel:	100% pamut	
	EN ISO 12127 :1996	Szövevényegységnyi felületre vetítve	300 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	A pH-érték meghatározása vizes kivonatból	pH: 9.4	3,5 ≤ pH ≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Az aromás és rákkeltő aminok keresése	Nincs rögzítve	≤ 30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Méretváltozás mosásra (40°C)	hajlítás: -1.5% szövés: - 0.8%	±3%
	ISO 105-X12	Színtartósság dörzsölésre	Száraz: 3 - 4 Nedves: 3	1-5
<p>A tervezetek, szabályok, táblázatok, adatok, irányelvek és egyéb információk, amelyek itt találhatók vagy ezen dokumentumhoz vannak mellékelve, csak a Cofra s.r.l. tulajdonában vannak, és harmadik félnek nem adhatók át és nem feltárhatók. Tilos az ebben az értesítésben és a hozzá tartozó csatolt dokumentumokban szereplő adatokat a címzettől eltérő bármely személynek átadni, megosztani és másolni, mind a büntető törvénykönyv 616. cikke szerint, mind a személyes adatok védelméről szóló törvénykönyv (196/2003. sz. olasz jogalkotási fokozat). A C.P.I. 98. és 99. cikke szerint a Cofra s.r.l. polgári, közigazgatási vagy büntetőjogi szankciókkal jár el az elkövetőkkel szemben, tiszteletben tartva a C.P.I. 1.2.4. és az azt követő cikkeket. Vitás esetben olasz kizárólagos ítélkezési gyakorlatot kell alkalmazni, valamint az illetékes bíróság az, ahol a Cofra s.r.l. létesítő okirat szerinti székhelye található.</p>				
Készítette: Workwear Műszaki osztály.	3.0 Verzió Dátum 2020.06.09			



MUNKÁRA SZÜLETETT

MŰSZAKI ADATLAP

	ISO 105-C06	Színtartósság 40°C-os mosáskor <i>Színváltozás</i> <i>Foltosság:</i> diacetát gyapot nejlon poliészter akril gyapjú	4 4 4-5 4-5 3-4 4-5 4		1-5
	ISO 105 D01	Színtartósság a száraztisztításakor <i>Színváltozás</i> <i>Foltosság:</i> diacetát gyapot nejlon poliészter akril gyapjú	 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5		1-5
	ISO 105 E04	Színtartósság izzadáskor <i>Színváltozás</i> <i>Foltos:</i> diacetát gyapot nejlon poliészter Akril gyapjú	 Savas Lúgos 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5		1-5
	EN ISO 105-X11	színtartósság forró nyomás alatt (110 °C) <i>Színváltozás</i>	Száraz: 4-5 Nedves: 4-5		1-5
	EN ISO 13934-1	Szakítószilárdság	hajlítás: 1300 N szövés: 610 N		
Készítette: Workwear Műszaki osztály.		3.0 Verzió Dátum 2020.06.09 A tervezetek, szabályok, táblázatok, adatok, irányelvek és egyéb információk, amelyek itt találhatók vagy ezen dokumentumhoz vannak mellékelve, csak a Cofra s.r.l. tulajdonában vannak, és harmadik félnek nem adhatók át és nem feltárhatók. Tilos az ebben az értesítésben és a hozzá tartozó csatolt dokumentumokban szereplő adatokat a címetől eltérő bármely személynek átadni, megosztani és másolni, mind a büntető törvénykönyv 616. cikke szerint, mind a személyes adatok védelméről szóló törvénykönyv (196/2003. sz. olasz jogalkotási fokozat). A C.P.I. 98. és 99. cikke szerint a Cofra s.r.l. polgári, közigazgatási vagy büntetőjogi szankciókkal jár el az elkövetőkkel szemben, tiszteletben tartva a C.P.I. 1 2 4. és az azt követő cikkeket. Vitás esetben olasz kizárólagos ítélkezési gyakorlatot kell alkalmazni, valamint az illetékes bíróság az, ahol a Cofra s.r.l. létesítő okirat szerinti székhelye található.			